



Blanco

Camel










HD Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica SUPER GRES



Producto: Piso y Muro Cerámico
Formato: 45 x 90 cm / Rectificado 45 x 90 cm
Colores: Blanco y Camel



| | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------|
|  | Absorción de agua / Water absorption | ≤ 3 % | A.S.T.M. C373 |
|  | Resistencia a la flexión / Breaking Strength | ≥ 250 kgf/cm ² | ISO 10545-4 |
|  | Dureza al rayado / Scratch Hardness | 5 - 8 MOHS | A.S.T.M. C1028 |
|  | Coefficiente Estático de fricción en húmedo / HCFS | ≥ 0.45 % | A.S.T.M. C1028 |
|  | Resistencia al shock térmico / Resistance to thermal shock | Conforme / In compliance with | A.S.T.M. C484 |
|  | Resistencia a helada / Resistance to frost | Conforme / In compliance with | A.S.T.M. C1026 |
|  | Resistencia a las manchas / Resistance to staining | Conforme / In compliance with | A.S.T.M. C1378 |
|  | Resistencia a los ácidos / Chemical Resistance | Conforme / In compliance with | A.S.T.M. C650 |
|  | Resistencia a la abrasión / Resistance to abrasion | Conforme / In compliance with | A.S.T.M. C1027 |

Grupo PEI IV.- Pavimentos sometidos a tráfico medio-alto para uso residencial, puede ser utilizado en corredores, restaurantes incluyendo habitaciones de hotel, estancias, vestíbulos, etc., con resistencia necesaria para ser colocado en exteriores sometidos a tráfico más intenso.

Se recomienda para su instalación revisar el producto antes de su colocación y mezclar las piezas de varias cajas para aprovechar las bondades de los productos cerámicos también se deberá de usar las juntas adecuadas así como una boquilla o separación no menor a 5mm, para amortiguar los movimientos estructurales que pueden llegar a sufrir todas las edificaciones, ocasionando con esto la ruptura de las losetas.

*Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx

